

IMPERGUM W



IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO - TERRAZAS -

DESCRIPCIÓN

Impergum W, es una membrana elástica de poliuretano alifático, de aplicación "in situ" para la impermeabilización de terrazas y azoteas. Presenta las siguientes características:

- Extraordinaria adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Excelente durabilidad.
- Resistencia al agua estancada (charcos)
- Composición exenta de productos bituminosos

USO RECOMENDADO

Adecuado para el pintado de terrazas transitables, posee gran resistencia y proporciona una perfecta estanqueidad. Para obtener las máximas prestaciones es adecuado insertar entre dos manos de impermeabilizante, un textil de vidrio o poliéster.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colorsegún carta
Aspectosatinado
Brillo (&=85°).....14±2 (120um)
Viscosidad.....125±10KU
Densidad.....1,20±0,02 kg/lit.
Sólidos en volumen.....49%
Elongación a rotura (23°C).600%
Consumo.....1,5 kg/m.
Secado.....4-6 horas
Repintado (2ªmano).....12-24 horas
Transitable.....2 días
COV (Cat.A/c).....Contenido máximo 4 g/l

MODO DE EMPLEO

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

Modo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola airless.

Diluyente: **Agua**

Proporción de dilución: 0-5% máximo

CONDICIONES DUARANTE LA APLICACIÓN

No aplicar con temperatura ambiente inferior a +5°C o si hay riesgo de heladas o lluvia antes del secado completo.

No aplicar sobre soportes recalentados (máximo 40°C, ya que puede afectar seriamente la durabilidad del pintado

PREPARACION DEL SOPORTE

- La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier otro contaminante.
- Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuera necesario.
- En superficies muy pulidas, lijar para abrir el poro.
- Sobre superficies con moho, tratar previamente con líquido fungicida.
- Sobre soportes harinosos se aconseja la aplicación de un FIJADOR ACRÍLICO(diluido 3-4p.de agua x 1p.de Fijador) previo a la aplicación del impermeabilizante.

FORMANTO DE SUMINISTRO

Cubo de polipropileno de 4 y 15 litros

ESTABILIDAD EN ALMACENAJE

12 meses sin aumento de viscosidad en envase original perfectamente cerrado. El envase debe mantenerse al abrigo de temperaturas extremas, inferiores a 0°C y superiores a 35°C. Es aconsejable para su conservación, evitar añadir agua a la pintura que no se vaya a utilizar en breve tiempo

INDICACIONES DE SEGURIDAD

PRODUCTO NO INFLAMABLE. No requiere etiquetado de peligrosidad según la normativa vigente

NOTA

Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos técnicos y experiencia actuales. Pero debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de la aplicación, el fabricante no asume ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos.

Esta ficha anula cualquier otra publicada con anterioridad.

C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)
Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ www.polytec.es ■ info@polytec.es

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.