

DESACTIVANTE POSITIVO DE HORMIGÓN, RETARDANTE FRAGUADO SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN

Desco DS, es un producto empleado para la realización de hormigón desactivado. Actúa retrasando la hidratación del cemento superficial en superficies no encofradas de hormigón fresco y seguidamente como producto de protección frente a la lluvia durante la fase de endurecimiento del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Esta especialmente recomendado para:

- Soleras y solados
- Hormigón árido visto
- Mobiliario urbano
- Barreras de autopistas en hormigón desactivado

APLICACIÓN

Pulverizar sobre la superficie de hormigón fresco y no sobre partes encofradas.

Se aplican capas regulares y uniformes en proporciones de 6-7 m²/l. con pulverizador a presión y sobre superficies previamente allanadas o alisadas. Transcurridas entre 3 y 24 horas, efectuar el lavado con agua a presión de 100-150 Kg./cm². Se pulverizara con un ángulo de 45° con el hormigón a desactivar.

Agitar antes de usar.

El lavado del hormigón se realiza después de 5 a 24 horas según las condiciones climáticas, se recomienda el lavado con agua a baja presión de 150 bares.

Si la temperatura es superior a 30°C se recomienda el lavado durante las 4 y 8 horas posteriores a la aplicación.

La temperatura ambiente debe estar entre 5-30°C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5-25°C.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar el pulverizador con agua inmediatamente después de su uso.

CONSUMO

Su rendimiento es de 6-7 m²/l. de producto.

PRESENTACIÓN

Envases de 18 L.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	: Líquido coloreado
Nivel de PH Rosa y Azul	: 3 ± 1
Nivel de PH Salmón y Amarillo	: 9 ± 1
Solubilidad	: Soluble en agua
Viscosidad a 20°C	: < 500 mPa.s)

Existen cuatro fuerzas de ataque diferenciadas en la coloración del producto:

- Rosa: acabado microdesactivado.
- Azul: desactivado -2mm
- Salmón: desactivado -4mm
- Violeta: desactivado -6mm
- Rojo: desactivado -7mm

C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)
Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ www.polytec.es ■ info@polytec.es

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.