

## MASILLA DE POLIURETANO DE GRAN ELASTICIDAD

### DESCRIPCIÓN

Masilla de poliuretano monocomponente de gran elasticidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Rejuntado de paramentos de hormigón, depósitos de agua, canales de irrigación, paredes enterradas, cerámica, juntas de dilatación, especialmente indicada para sellados estancos, alrededor de ventanas y puertas...

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Excelente adherencia en la mayoría de materiales utilizados en la construcción, para soportes porosos como madera utilizar una imprimación adecuada.

### DATOS TÉCNICOS

Dureza shore A	: +/- 20
Densidad	: 1,20 gr./cm <sup>3</sup>
Secado al tacto	: 2 horas
Tiempo de curado	: 2-3 días
Temperatura de aplicación	: 5 a 40°C
Temperatura de Servicio	: -40 a 90°C
Temperatura en shock	: 120°C
Resistencia alargamiento 100 %	: 2,5 a 3%
Recuperación	: >80%

**COLORES:** : Gris, blanco, marrón, negro.

**Polimastic supera los requerimientos de la normativa Europea ISO-11600 obteniendo la clasificación F-25LM.**

### PRESENTACIÓN

Salchichón de 600g en cajas de 24 unidades.

### TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, proteger del sol a temperaturas entre 10°C y 25°C.

**C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)**  
**Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ [www.polytec.es](http://www.polytec.es) ■ [info@polytec.es](mailto:info@polytec.es)**

---

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.